











※アートライムは用途に応じて以下のタイプがあります。

タイプ	特性	適用土質	形状
30~10 mm	粒子が大きく、周囲に飛散しにくい (注) 一回の混合では粒子が残るため、数時間置いた後に二回目の混合をする必要があります	高含水土	
5~0 mm	標準的な粒子のサイズで、一般的な用途として最適 ◆1回混合後に締め固め出来ます	一般軟弱土	
3~0 mm	粒子が小さく、反応が早いので即効性がある ◆1回混合後に締め固め出来ます	改良プラント	
飛散抑制型 (受注生産品)	小さな粒子をカットし、散布時の飛散を抑制 ◆1回混合後に締め固め出来ます	一般軟弱土	

フレコンの取り扱いについて

吊り上げる場合

保管する場合

					
ベルトの中心で垂直に吊る	片吊り、斜め吊りひきずらない	フレコンの下で作業しない	地面とフレコンの間に十分なスペースを取る	かさ上げしてシートをかぶせる	水分と反応し発熱するので雨ざらしは厳禁

⚠ 取り扱い上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保護メガネ、保護手袋、保護マスクは必ず着用して下さい。 水分に触れると発熱しますので、保管の再は十分にご注意下さい。
応急処置について	<ul style="list-style-type: none"> 皮膚についた場合、きれいな水で洗い流して下さい。 目に入った場合、飲み込んだ場合は十分に洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。 多量に吸収した場合、直ちに医師の診断を受けて下さい。

アートライムについての詳しい資料は、
当社ホームページをご覧ください！

※「アートライム添加量試験データ表」も参考にして下さい
<http://www.ashidachi.co.jp>

足立石灰工業株式会社

本社 〒718-0006 岡山県新見市足立 3893 TEL:0867-95-7111(代表) FAX:0867-95-7718
大阪事務所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-3-4 新大阪高光ビル 4F TEL:06-6838-7081(代表) FAX:06-6308-7507

販売取扱店

石灰改良材

アートライム AL-100



ARTLIME



 足立石灰工業株式会社
ASHIDACHI LIME CO.,LTD.